

# 商品名 シャーピー ペイントウレタン

(旧名:ノンブリシールU)

シャーピーペイントウレタン(旧名;ノンブリシールU)は、塗装性の優れた高伸度を有する湿気硬化型のノンブリードタイプの1成分形ポリウレタンシーリング材です。

JIS A 5758 建築用シーリング材のF-12. 5E-8020(PU-1)に適合した品質を有します。

## ■特長

### ◇被塗装性良好

可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。

### ◇接着性良好

各種部材に対して良好な接着性を有します。

### ◇施工品質良好

低温時のカートリッジガンの押し出し性とヘラ仕上げが良好且つ低温硬化性が優れています。

### ◇肉やせが少ない

従来のウレタンより肉やせが少なくなりました。

## ■用途

・プレハブ目地

・ALC板目地

・Rc打継ぎ目地、クラックの補修

< \* シール表面に仕上げ塗材を施して下さい。長期に渡り、塗装美観性を保持します。 >

## ■性状・性能

商品名	シャーピーペイントウレタン
JIS A 5758 品質	F-12. 5E-8020相当
外観	ペースト状

\* 当商品は、JIS認定商品ではありません。

JIS A 5758 又は JIS A 1439に基づく性能

スランプ (mm)	縦	5°C	0
		50°C	0
	横	5°C	0
		50°C	0
弾性復元性(%)		95	
引張応力【60M】 (N/mm <sup>2</sup> )		23°C	0.3
		-20°C	0.5
定伸長下での接着性		異常なし	
圧縮加熱・引張冷却後の接着性		異常なし	
水浸せき後の定伸長下の接着性		異常なし	

比重	1.38	
押し出し性(秒)	5°C	5
	23°C	3
タックフリー(時間)	23°C	5
体積変化(%)	5.5	
耐久性(8020)	合格	

### 引張接着性

		50%引張応力 (N/mm <sup>2</sup> )	最大引張応力 (N/mm <sup>2</sup> )	破壊時の伸び (%)
養生後	23°C	0.17	1.38	1000
加熱後(80°C)	23°C	0.23	1.54	920
水浸せき後	23°C	0.14	0.96	1040

使用プライマー  
:プライマーP42  
被着体:モルタル

### 硬化性(目安)

	硬化皮膜の厚み 5mm
5°C、50%RH	10
25°C、50%RH	5
50°C、50%RH	2

単位: 日数

## ■仕上げ塗材との付着性と汚染性

下表は一応の目安であり、仕上げ塗材の成分・メーカーによりバラツキが生じることがあるので、必要に応じてご確認下さい。

分類	通称例	付着性	汚染性
薄付け仕上げ材	アクリル(樹脂)リシン	○	◎
	弾性リシン	○	◎
複層仕上げ材	シリカタイル	○	◎
	弾性吹付タイル(防水形)	○	◎
厚付け仕上げ材	樹脂スタッコ	○	◎
	水性塗料	○	◎
	溶剤系塗料	○	◎
	油性塗料*	×	×

水性ペイントは、はじきに注意。

・付着性・仕上げ塗材の付着の程度

○:良好、△:可 ×:不可

・汚染性・施工された仕上げ塗材の軟化、変色等の汚れの程度

◎:良好、△若干汚染するが、実用上

ほとんど問題ない ×:汚染する

\* 油性やフタル酸の酸化重合型塗料を塗布すると乾燥しません。

## ■適用プライマー

適用被着体	商品名	備考
コンクリート、ALC、塗装金属、	プライマーP42	黄変性あり(耐候)<高粘度タイプ>
塗装金属、コンクリート、ALC	プライマーP32	黄変性なし(耐候)

## ■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥してことを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、アルコールを含まない溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。
- シリコーン系、変成シリコーン系シーリング材との同時施工は避けて下さい。
- 耐熱性・耐候性が劣るため、金属パネルや金属笠木目地を用途としません。
- 硫黄系ガスにより、表面が褐色に変色することがあります。
- ホワイトは、紫外線により若干黄変します。

## ■施工手順

シーリング施工は、次に手順に基づいて実施して下さい。

1. 事前検討及び施工準備
2. 施工前検査
3. 下地の清掃、乾燥
4. バックアップ材又ボンドブレイカーの装てん
5. マスキングテープ貼り
6. プライマーの塗布 (プライマーの乾燥時間目安: 30分/20℃)
7. カートリッジガンへ装填 (ノズルを目地巾に合わせてカット)
8. シーリング材充填
9. ヘラ仕上げ
10. マスキングテープ除去
11. 目地周辺の清掃
12. 検査・確認

## ■使用量

ペイントウレタン・ 320ml当たりの概算施工m数

φ	W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm		2.6	1.8	1.3		
15mm				0.9	0.7	0.6

ロス率20% W: 目地幅、D: 目地深さ

プライマー1缶(500g)当たりの概算施工m数

非孔質面(金属)		φ	W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm				175	175	175		
15mm						116	116	116

ロス率30% W: 目地幅、D: 目地深さ

多孔質面(コンクリート)使用量は、非孔質面の1/2mを目安に概算して下さい。

## ■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・プライマーP32又P42の取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- \* 詳細の説明は、MSDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

## ■荷姿

### ●シーリング材

シャープペイントウレタン 320mlカートリッジ×10本/段ボールケース×2箱・1梱包

◇色調: ホワイト、ライトグレー

### ●プライマー

プライマーP32 …… 500g/缶入り

プライマーP42 …… 500g/缶入り

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



### ■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西13-12

Tel. 072-268-0321 FAX. 072-268-0326

<http://www.sharpchem.co.jp>

[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

### ■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目26番9号

Tel. 03-3646-8103 FAX. 03-3646-6011

### ■名古屋営業所

〒458-0847 名古屋市緑区浦里1丁目83番

Tel. 03-3646-8103 FAX. 03-3646-6011

### ■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2丁目25-20

Tel. 011-883-2489 FAX. 011-883-2145

2006.4E